

Spårlock med hög genomslagshållfasthet och goda mekaniska och termiska egenskaper. Den förspända profilen ger mycket hög formstabilitet och bidrar till en snabb, säker montering. Arbetstemperatur +155°C.



Applikationer

Lämpad för lindningsarbeten.

Egenskaper

- Goda mekaniska egenskaper
- Anpassad för klass F-lack
- Goda elektriska egenskaper

Sammansättning

3-skiktsslaminat polyesterfiber/polyesterfilm/polyesterfiber impregnerad med en högtemperaturslack.

Färg


Vit

Förpackning

- Buntar om 100 meter.
- Längd 1 000 mm.

Teknisk data

- Temperaturklass F, 155°C
- Genomslagsspänning:
 - 0,36 mm \geq 20 kV
 - 0,46 mm \geq 24 kV
- Tjocklek 0,36 – 0,46 mm
- Tolerans tjocklek \pm 15 %



Artikelnummer	Varubenämning B	Dimension (mm)	Förpackning	Genomslagsspänning (KV)	Draghållfasthet (N/mm ²)	Vikt (g/m ²)	Tjocklek folie (µm)
125383	SPÅRL DMD 11 x 2	11 x 2 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 20	≥ 110	435	250
125384	SPÅRL DMD 12 x 3	12 x 3 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 20	≥ 110	435	250
125385	SPÅRL DMD 13 x 3,5	13 x 3,5 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 20	≥ 110	435	250
125386	SPÅRL DMD 14 x 4	14 x 4 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 20	≥ 110	435	250
125387	SPÅRL DMD 16 x 5	16 x 5 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 20	≥ 110	435	250
125388	SPÅRL DMD 18 x 6	18 x 6 x 0,36 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350
125389	SPÅRL DMD 20 x 7	20 x 7 x 0,46 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350
125390	SPÅRL DMD 22 x 8	22 x 8 x 0,46 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350
125391	SPÅRL DMD 24 x 9	24 x 9 x 0,46 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350
125392	SPÅRL DMD 26 x 10	26 x 10 x 0,46 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350
125393	SPÅRL DMD 28 x 12	28 x 12 x 0,45 x 1000	100 m	≥ 24	≥ 100	570	350

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se